

## CO3606 – UBS schwarz überlackierbar

### Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

UBS ist der ideale Steinschlag- und Korrosionsschutz für die Unterseite des Autos und sichtbare Teile an Fahrzeugen. Bildet eine widerstandsfähige, elastische Schutzschicht gegen Steinschlag. Auch als Antidrönmittel in Radkästen und Chassisböden geeignet.

#### Einsatzgebiet:

Autos, Wohnwagen, Tanks, Boote, Lastkraftwagen, Spoiler, Schweller  
Die Produkte sind verfügbar in 500 ml Sprühdosen, aber auch in 1 Liter Spritzpistolendosen in verschiedenen Farbtönen.

### Qualität und Eigenschaften

Hervorragender Korrosionsschutz

Schallisierend

Überlackierbar mit den meisten konventionellen Lacksystemen (bei 2K-Lacken empfiehlt sich die Vorbehandlung mit Haftgrund)

Dauerhafte Elastizität

Sehr gute Haftung

Sehr gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Spritzwasser und Abrieb, auch gegen schwache Säuren und Basen

Reinigung: Frisches Material mit Lösemittel, eingetrocknetes mechanisch



### Umwelt und Kennzeichnung

- Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.
- Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

### Physikalische und chemische Daten

Basis: Lösemittel, Harz, Kautschuk und Füllstoffe; Lösemittel, Harz, Kautschuk, Füllstoffe und Treibmittel

Farbe: schwarz

Geruch: nach Lösemittel

VOC-Gehalt: ca. 0,3610 kg/ Liter

Salzsprühtest (DIN 50021): bis zu 240 h, Ri 0 bei 350µ Trockenschicht; bis zu 480 h, Ri 0 bei 100µ trocken und lackiert

Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +80°C

Verarbeitungstemperatur:

+5°C - +30°C, optimale Ergebnisse bei Raumtemperatur

Trocknungszeiten: Staubtrocken nach ca. 0,5 h; durchgetrocknet nach ca. 1 h. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.

Spezifisches Gewicht bei 20°C: 0,82 kg/Liter

Haltbarkeit/Lagerung:

10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)

Festkörperanteil: ca. 25%

Gebinde/Inhalt:

Aerosoldose, maximales Nennvolumen 500 ml

## Gebrauchsanleitung

---

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung Spraydose:

Für optimale Verarbeitung die Dose auf Raumtemperatur bringen.

Umgebende Teile sorgfältig vor Sprühnebel schützen.

Empfohlener Sprühabstand ca. 30cm

Die Dose vor Gebrauch 2 Minuten schütteln, ab und zu auch während des Gebrauchs.

Zu behandelnde Teile sorgfältig einsprühen.

Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leer sprühen.

Anwendung Trichterflasche:

Für optimale Verarbeitung das Produkt auf Raumtemperatur bringen.

Produkt ist spritzfertig eingestellt, keine weitere Verdünnung erforderlich.

Die Reinigung der Pistole kann mit Testbenzin erfolgen.

## Bestellangaben

---

Produkt	Gebinde	Art.Nr.
CO3606 – UBS schwarz überlackierbar	500 ml	299872

## Haftungsausschluss

---

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.



COPARTS Autoteile GmbH  
Ruhrallee 311  
45136 Essen